

MASSA CORRIDA INTERIOR/EXTERIOR

MASSA TOTAL (g) 1000.00

Moagem	(g)	(%)	Não Voláteis	Densidade(g/cm ³)	Volum e (cm ³)
Água	216.30	21.63%	0%		
Dispex® AA 4146	2.50	0.25%	45%		
Butildiglicol	2.90	0.29%	0%		
Hydroplat® WE 3105 (100%)	3.00	0.30%			
Foamaster® MO 2159 (100%)	1.00	0.10%	100%		
Acticide B 20	0.90	0.09%	20%		
Hidróxido de Amônio	2.90	0.29%	0%		

Adicionar e manter sob agitação por 3 min Velocidade 1 - Batedeira

Aguarras	9.50	0.95%	0%
Natrosol 250 HHR	1.00	0.10%	100%

Misturar, adicionar e manter sob agitação por 5 min velocidade 1 - Batedeira

Dolomita #325	640.30	64.03%	100%	2.85	224.67
Humocer A 45 T	3.00	0.30%	45%		

Adicionar e manter sob agitação por 15 min Velocidade 2 - Batedeira

TOTAL PARCIAL 883.30 88.33%

Completagem

Acronal® 1521	104.80	10.48%	50%	1.08	48.52
Foamaster® MO 2159 (100%)	1.00	0.10%	100%		
Rheovis® HS 1184	10.90	1.09%	30%		

TOTAL PARCIAL 116.70 11.67%

Adicionar e manter sob agitação por 10 min Velocidade 2 - Batedeira

TOTAL 1000.00 100.00%

Especificações

Teor de sólidos	70.16%
PVC	82.24%